


MICROFICHE ETABLIE A PARTIR DE
L'UNITE DOCUMENTAIRE N°

83036

ROYAUME DU MAROC

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION

BP 826 RABAT



F


1

CND 83036

RAPPORT N° 55/S.E.G.M.

ETUDE D'ECHANTILLONS DE MINERAI DE CUIVRE PROVENANT

DE LA REGION D'IKNIOUN PAR J. BOULADON (15 FEVRIER 1947)



ETUDE D'ECHANTILLONS DE MINERAL
CUIVRE COMMUNIQUEES PAR M^r VERGERIO DE
LA PART DE M. SANTA-CREUSE.

PORT N° 35

1 venance : IKNIOUN.

Références : PM, SP, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069 et 1186.

Etude.- Trois types d'échantillons :

1°) Chalcoppyrite fraîche à encaint de covelline dans une gangue de barytine. PM, SP, 1066, et 1069.

2°) Blende à inclusions de chalcoppyrite (structure tachetée à 10% de la chalcoppyrite et 90% de blende) dans une gangue de quartz. Filon de 3 cm. dans un granite sombre très chloritisé.

PM. SP, 1065.

3°) Chalcoppyrite et bornite en mélange eutectoïde (association orientée, à 10% de chalcoppyrite et 80% de bornite), profondément altérées (à 10%) en un ensemble complexe de chalcocine - goethite - malachite, gangue de quartz. Filon dans un micacahiste quartzueux vert (probablement de l'algonkien supérieur).

Brèche filonienne de sidérose hématitisée dans un ciment de quartz à malachite.

PM.SP 1064, 1067, 1068 et 1186.

7. B. Vergerio

FIN