


MICROFICHE ETABLIE A PARTIR DE
L'UNITE DOCUMENTAIRE N°

83035

ROYAUME DU MAROC

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION


BP 826 RABAT



F1

ORE N° 34/S.L.G.M.

ETUDE D'ECHANTILLONS DE MINERAIIS DE CUIVRE PROVENANT
DE SAHRO-UGMAR PAR J. BOULADON (15 FEVRIER 1947)



15 Février 1947

ETUDE D'ECHANTILLONS DE
MINERAIS DE CUIVRE COMMUNIQUES PAR
M. CHAIGNE.

RAPPORT N° 34

Provenance : SARFO-OUGMAR.

Références : PM, SP, II23, II24, II25.

Etude. - Trois échantillons,

1°) Quartz minéralisé en chalcoppyrite (2 à 3% de chalcoppyrite); la chalcoppyrite est fréquemment oxydée et transformée en un mélange de malachite et de quartz. PM. SP. II25.

2°) Sidérose oxydée, imprégnée de malachite et de covelline (très peu), accompagnée d'une croûte de quartz à malachite. PM.SP.II23.

3°) Schiste très quartzeux à 2 micas et à chlorite, imprégné de bornite (1% à peine). PM. SP. II24.

7. B. Chaigne

FIN